

Hoja de Datos de Producto

Edición 25/07/2014
 Identificación n.º 5.1.2
 Versión n.º 1
 Sikafloor®-156

Sikafloor®-156

Imprimación, mortero de nivelación y capa base epoxi de 2 componentes

Descripción del Producto	<p>El Sikafloor®-156 es una resina epoxi de 2 componentes, de baja viscosidad y libre de disolventes.</p> <p>Composición epoxi con un 100% de contenido en sólidos de acuerdo con el método de ensayo de Deutche Bauchemie (German Association for construction chemicals)</p>
Usos	<ul style="list-style-type: none"> ■ Para imprimir hormigón, soportes cementosos y morteros epoxi. ■ Para superficies de normal a muy alta absorción. ■ Imprimación para todos los pavimentos Sika a base de resinas epoxi y resinas de poliuretano. ■ Ligante para capas de nivelación y capas base. ■ Para su uso tanto en interiores como en exteriores.
Características/Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> ■ Baja viscosidad. ■ Gran poder de penetración. ■ Alto poder de adherencia. ■ Fácilmente aplicable. ■ Corto tiempo de espera. ■ Múltiples usos. ■ Apto para su uso en exteriores.
Ensayos	
Certificados / Normas	<p>Imprimación epoxi, mortero de nivelación y mortero de regularización acorde con la EN 1504-2:2004 y EN 13813:2002, con Dop 01 08 01 02 0070 000001 1053, Certificado bajo Control de producción en Fábrica notificado por el Organismo Notificado 0921, certificado 2017 y con Marcado CE.</p>
Datos del Producto	
Forma	
Apariencia/Color	<p>Resina - componente A: líquido transparente Endurecedor - componente B: líquido ámbar.</p>
Presentación	<p>Comp. A: 7,5 kg Comp. B: 2,5 kg Mezcla. A+B: Lotes predosificados de 10 kg.</p>
Almacenamiento	
Condiciones de almacenamiento/Conservación	<p>24 meses desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados, almacenados en lugar seco y temperatura entre + 5°C y + 30°C.</p>
Datos Técnicos	
Base química	Epoxi



Densidad	Comp. A: ~ 1,10 kg/l Comp. B: ~ 1,02 kg/l Resina mezclada: ~ 1,1 kg/l (DIN EN ISO 2811-1) Datos medidos a + 23°C									
Contenido en sólidos	~ 100% (en volumen) / ~ 100% (en peso)									
Propiedades Mecánicas/Físicas										
Resistencia a compresión	Mortero: ~ 55 N/mm ² (30 días /+ 23°C/ 50% h.r.) Mortero de recrecido; SR-156 mezclado en proporción 1:10 con arena de cuarzo, mencionada abajo.	(EN 196 - 1)								
Resistencia a flexión	Mortero: ~ 15 N/mm ² (30 días /+ 23°C/ 50% h.r.) Mortero de recrecido; SR-156 mezclado en proporción 1:10 con arena de cuarzo, mencionada abajo	(EN 196 - 1)								
Adherencia	> 1.5 N/mm ² (rotura del hormigón) (EN 4624)									
Dureza Shore D	83 (7días /+ 23°C / 50% h.r) (DIN 53 505)									
Resistencia										
Resistencia térmica	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Exposición*</th> <th>Calor Seco</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Permanente</td> <td>+ 50°C</td> </tr> <tr> <td>Corto plazo Máx. 7 días</td> <td>+ 80°C</td> </tr> <tr> <td>Corto plazo Máx.12 horas</td> <td>+ 100°C</td> </tr> </tbody> </table>	Exposición*	Calor Seco	Permanente	+ 50°C	Corto plazo Máx. 7 días	+ 80°C	Corto plazo Máx.12 horas	+ 100°C	
Exposición*	Calor Seco									
Permanente	+ 50°C									
Corto plazo Máx. 7 días	+ 80°C									
Corto plazo Máx.12 horas	+ 100°C									
	Calor húmedo* a corto plazo hasta + 80°C sólo para exposiciones ocasionales (limpieza al vapor, etc.) *Sin ataque químico ni mecánico simultáneo									
USGBC Calificación LEED	Sikafloor®-156 cumple con los requisitos del LEED EQ Credito 4.2.: Material de Bajas emisiones: Pinturas y Revestimientos. SCAQMD Método 304-91 Contenido en VOC <100 g/l									

Información del Sistema

Estructura del sistema

Imprimación:

Hormigón de baja/media porosidad: 1 x Sikafloor®-156

Hormigón de alta porosidad: 2 x Sikafloor®-156

Mortero de nivelación fino (rugosidad superficial < 1 mm)

Imprimación: 1 x Sikafloor®-156

Mortero de nivelación: 1 x Sikafloor®-156 + Sikadur®-501 + Extender T

Mortero de nivelación (rugosidad superficial hasta 2 mm)

Imprimación: 1 x Sikafloor®-156

Mortero de nivelación: 1 x Sikafloor®-156 + Sikadur®-501 + Extender T

Mortero de reparación (espesores de 15-20 mm):

Imprimación: 1 x Sikafloor®-156

Puente de unión: 1 x Sikafloor®-156

Revestimiento: 1 x Sikafloor®-156 + mezcla de arena

La mezcla de arena se hará de la siguiente manera (granulometría para espesores comprendidos entre 15 - 20 mm):

25 pp arena de cuarzo 0,1 - 0,5 mm

25 pp arena de cuarzo 0,4 - 0,7 mm

25 pp arena de cuarzo 0,7 - 1,2

25 pp arena de cuarzo 2 - 4 mm

pp = partes en peso

Nota: el tamaño máximo de grano debe ser 1/3 del espesor final la capa. Los áridos y la granulometría se elegirán en función de la forma del grano y de la temperatura de aplicación.

Detalles de Aplicación

Consumo	Sistema	Producto	Consumo
	Imprimación	1-2 Sikafloor®-156	1-2 x 0,3 – 0,5 kg/m ²
	Mortero de nivelación fino (rugosidad sup. < 1 mm)	1 p.p Sikafloor®-156 + 0,5 p.p. Sikadur®-501 + 0,015 p.p. Extender T	1,4 kg/m ² /mm
	Mortero de nivelación medio (rug. sup. hasta 2 mm)	1 p.p Sikafloor®-156 + 1 p.p. Sikadur®-501 + 0,015 p.p. Extender T	1,6 kg/m ² /mm
	Puente de Unión	1-2 Sikafloor®-156	1-2 x 0,3 – 0,5 kg/m ²
	Mortero de reparación (15 – 20 mm de espesor)	1 p.p Sikafloor®-156 + 10 p.p. arena de cuarzo	2,2 kg/m ² /mm

p.p. = partes en peso

Nota: Estos datos son teóricos y no incluyen ningún gasto de material adicional debido a la porosidad, rugosidad, variaciones de nivel, etc.

Calidad del soporte

La resistencia a compresión debe ser de, al menos, 25 N/mm² y la resistencia a tracción no inferior a 1,5 N/mm².

El soporte debe estar limpio, seco y libre de todo tipo de contaminantes, tales como suciedad, aceite, grasa, revestimientos antiguos, tratamientos superficiales, etc.

Sobre soportes críticos o en caso de duda, se recomienda la realización de una prueba previa.

Preparación del soporte

Las superficies de hormigón deben prepararse por medios mecánicos (granallado, lijado o escarificado) con el fin de eliminar la lechada superficial y obtener una superficie de poro abierto y texturada.

Las partes débiles del hormigón deberán ser eliminadas y deben descubrirse todos los posibles defectos que tenga el soporte.

Las reparaciones del soporte, el relleno de oquedades y la nivelación del soporte se llevarán a cabo con los productos apropiados de las gamas Sikadur®, Sikagard® o Sikafloor®.

El soporte debe ser imprimado o nivelado para obtener una superficie compacta.

Las manchas grandes pueden ser eliminadas mediante lijado.

Toda la suciedad, así como las partes sueltas o mal adheridas deben ser eliminadas antes de la aplicación, preferiblemente por barrido o por aspirado.

Condiciones/Limitaciones de Aplicación

Temperatura del soporte Mínimo: + 10°C. / Máximo: + 30°C

Temperatura del ambiente Mínimo: + 10°C. / Máximo: + 30°C

Humedad del soporte < 4% partes en peso

Método de medición: Sika Tramex o similar.

No debe haber humedad ascendente según ASTM (lámina de Polietileno)

Humedad relativa Máximo 80%

Punto de rocío ¡Cuidado con la condensación!

La temperatura del soporte y ambiente deben estar al menos 3°C por encima del Punto de Rocío durante la aplicación, para reducir condensación y ampollamiento.

Nota: A bajas temperaturas y contenido alto de humedad se incrementan las posibilidades de aparición de manchas blanquecinas

Instrucciones de Aplicación

Mezclado	Componente A : Componente B = 75 : 25 (en peso)
Tiempo de mezclado	<p>Agitar previamente el componente A dentro de su recipiente. Añadir todo el componente B y mezclar durante 3 minutos hasta conseguir una masa totalmente homogénea.</p> <p>Si fuese necesario, una vez mezclados ambos componentes, se añadirá el Sikadur®-501 (o la arena de cuarzo apropiada) y el Extender T, amasando durante 2 minutos hasta obtener una masa homogénea.</p> <p>Para asegurar el correcto mezclado, se vierte la masa en un recipiente vacío y se mezcla de nuevo hasta homogeneización.</p> <p>Evitar el mezclado excesivo para reducir al máximo la oclusión de burbujas de aire.</p>
Herramientas de mezclado	<p>El Sikafloor®-156 debe amasarse con una batidora eléctrica de baja velocidad (300-400 rpm) o equipo similar.</p> <p>Para la preparación de morteros de reparación es aconsejable el uso de una amasadora con eje rotatorio. No deben utilizarse amasadoras de caída libre.</p>
Método/Herramientas de aplicación	<p>Antes de aplicar el producto, comprobar la humedad del soporte, la humedad relativa del aire y el punto de rocío.</p> <p>En caso de humedad del soporte superior al 4%, debe aplicarse una capa de Sikafloor®-81 EpoCem® como Barrera Temporal de Humedad.</p> <p>Imprimación:</p> <p>Se debe asegurar la formación de una capa continua y sin poros. De ser necesario, se aplicarán 2 capas. Aplicar con brocha, rodillo o llana de goma. La aplicación se realizará preferiblemente con llana de goma y posteriormente pasando un rodillo transversalmente.</p> <p>Mortero de nivelación:</p> <p>Las superficies rugosas deben ser previamente niveladas. Aplicar mediante llana hasta el espesor requerido.</p> <p>Puente de unión:</p> <p>Aplicar el Sikafloor®-156 con brocha, rodillo o llana de goma. La aplicación se realizará preferiblemente con llana de goma y posteriormente pasando un rodillo transversalmente.</p> <p>Mortero de reparación</p> <p>Aplicar el mortero sobre el puente de unión con mordiente («tacking»), utilizando listones y guías de enrasado si fuese necesario. Tras un breve tiempo de espera, se compacta el mortero y se alisa manualmente con una llana o mecánicamente con un aparato provisto de protectores de Teflón en las aspas. (normalmente a 20-90 rpm)</p>
Limpieza de herramientas	Los útiles y herramientas se limpiarán inmediatamente después de su empleo con Diluyente C. El material endurecido sólo puede ser eliminado por medios mecánicos.

Vida de mezcla	<table border="1"><thead><tr><th>Temperatura</th><th>Tiempo</th></tr></thead><tbody><tr><td>+ 10°C</td><td>~ 60 minutos</td></tr><tr><td>+ 20°C</td><td>~ 30 minutos</td></tr><tr><td>+ 30°C</td><td>~ 15 minutos</td></tr></tbody></table>	Temperatura	Tiempo	+ 10°C	~ 60 minutos	+ 20°C	~ 30 minutos	+ 30°C	~ 15 minutos
Temperatura	Tiempo								
+ 10°C	~ 60 minutos								
+ 20°C	~ 30 minutos								
+ 30°C	~ 15 minutos								

Tiempos de espera/ Cubrición

Para aplicar sobre el Sikafloor®-156 revestimientos libres de disolvente

Temperatura del soporte	Mínimo	Máximo
+ 10°C	~ 24 horas	~ 4 días
+ 20°C	~ 12 horas	~ 2 días
+ 30°C	~ 6 horas	~ 1 día

Para aplicar sobre el Sikafloor®-156 revestimientos que contienen disolventes

Temperatura del soporte	Mínimo	Máximo
+ 10°C	~ 36 horas	~ 6 días
+ 20°C	~ 24 horas	~ 4 días
+ 30°C	~ 12 horas	~ 2 días

Estos tiempos son aproximados y se ven afectados por cambios en las condiciones ambientales, principalmente temperatura y humedad relativa.

Notas de aplicación/ Límites

No aplicar el Sikafloor®-156 sobre soportes con presiones de vapor elevadas.

Una vez aplicado, el Sikafloor®-156 debe protegerse contra la humedad, la condensación y el agua durante, al menos, las primeras 24 horas.

El mortero de reparación fabricado con Sikafloor®-156 no es apto para el contacto frecuente o permanente con agua, a menos que sea sellado.

Se realizarán ensayos cuando se realicen morteros, para utilizar la granulometría más adecuada.

En exteriores, aplicar con temperaturas decrecientes. Si se aplicase con temperaturas ascendentes, pueden aparecer burbujas.

Las burbujas se pueden cerrar después de un fuerte lijado mediante la aplicación de una capa de Sikafloor®-156 con aproximadamente un 4% de Extender T.

Herramientas

Suministrador de herramientas recomendado:

PPW – Polyplan – Werkzeuge GMBH, Telf. +49 40 559 72 60, www.polyplan.com

Las juntas de construcción requieren un tratamiento previo:

- Fisuras estáticas – Relleno y nivelación con resinas epoxi Sikadur® o Sikafloor®.

- Fisuras dinámicas – Deben ser valoradas. De ser necesario seleccionará un material de sellado elástico o se tratarán como una junta con movimiento.

La incorrecta valoración y tratamiento de las fisuras puede reducir la vida útil del pavimento y puede producir la reflexión de fisuras en capas superiores del pavimento. Bajo ciertas condiciones como calefacción por suelo radiante, altas temperaturas ambiente o altas cargas, pueden aparecer impresos en la resina.

Si es necesario un calentamiento del recinto no usar calefacción que requiera gas, gasolina, parafina u otro tipo de combustibles fósiles ya que desprenden grandes cantidades de CO₂ y H₂O que pueden afectar negativamente al acabado final del pavimento. Como calefacción utilizar únicamente sopladores de aire eléctricos.

Detalles de Curado

Producto aplicado listo para su uso

Temperatura	Tráfico peatonal	Tráfico ligero	Curado total
+ 10°C	~ 24 horas	~ 5 días	~ 10 días
+ 20°C	~ 12 horas	~ 3 días	~ 7 días
+ 30°C	~ 6 horas	~ 2 días	~ 5 días

Los tiempos de curado son aproximados y pueden verse afectados por cambios de las condiciones ambientales.

Nota	Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.
Restricciones Locales	Tener en cuenta que como consecuencia de regulaciones específicas locales el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Consulte la Hoja de Datos locales para la descripción exacta de los campos de aplicación.
Instrucciones de Seguridad e Higiene	Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad.
Regulación EU 2004/42 Directiva VOC-Decopaint	De acuerdo con la Directiva EU 2004/42 el contenido máximo permitido de VOC (Categoría IIA/j tipo sb) es 500 g/l (límites 2010) para el producto listo para su uso. El contenido máximo de VOC del Sikafloor®-156 es < de 500 g/l para el producto listo para su uso.
Notas Legales	Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo a las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página «www.sika.es».



**OFICINAS CENTRALES
Y FABRICA**

Madrid 28108 - Alcobendas
P. I. Alcobendas
Carretera de Fuencarral, 72
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38

**OFICINAS CENTRALES
Y CENTRO LOGÍSTICO**

Madrid 28108 - Alcobendas
P. I. Alcobendas
C/ Aragoneses, 17
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38

